

## تأثير اختلاف نمر ودرجة شد الليكرا على بعض خواص الأداء الوظيفي لأقمشة السنجل جيرسي (التي شيرت الرياضي)

أ.م. د/ شيماء محمد محمد عطية

أستاذ مساعد المنسوجات والملابس

قسم الاقتصاد المنزلي

كلية التربية النوعية-جامعة الإسكندرية

Shimaa.atiha@alexu.edu.eg

أ.م. د/ ميمونة محمد الأباصرى هاشم

أستاذ الملابس والنسيج المساعد

قسم الاقتصاد المنزلي

كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

maymana.hashem@sed.tanta.edu.eg

### ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير اختلاف نمر ودرجة وشد الليكرا لأقمشة السنجل جيرسي المخلوطة على بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة ومدى تأثير ذلك على جودة المنتج النهائي، حيث تم انتاج عينات الأقمشة من خيط مخلوط قطن/بولي استر ٥٠٪:٥٠٪ نمرة ١٣٠ ترقيم انجليزى، وخيط ليكرا ١٠٠٪، بتركيب بنائي سنجل جيرسي وبطول عروة ٣٠٣ مم، ونمرة ليكرا (٢٠، ٣٠، ٤٠، ٤٠ دينير)، بمستوى شد منخفض بنسبة ليكرا (٣٠٤، ٣٠٦، ٥٢، ٥٦٪) على التوالي، وبمستوى شد عالى بنسبة ليكرا (٣٠٦، ٣٠٢٥، ٥٠٪٤) على التوالي، وقد تم إجراء بعض الاختبارات المعملية على الأقمشة المنتجة تحت البحث لتحديد خواصها المختلفة وعلاقتها بمتغيرات الدراسة (وزن المتر المربع، السمك، عدد الصوفوف والأعمدة، نفاذية الهواء، قوة الانفجار، الاستطالة الناتجة عن اجهاد الشد، التكور) وتم تحليل النتائج احصائياً، وعمل تقييم للجودة الكلية للخواص المقاسة، لدراسة تأثير اختلاف نمر ودرجة شد الليكرا على أداء بعض الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن العينة المنتجة العينة رقم (١) حققت أعلى كفاءة من حيث خواص الأداء الوظيفي المقاسة، وذلك بمعامل جودة ٩٥.٩٢٧٪ مما يعني أنها الأفضل من حيث التركيب البنائي بنمرة ليكرا ٢٠، وشد منخفض، بينما العينة رقم (٦) حققت أقل كفاءة من حيث خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المقاسة بأقل معامل جودة ٦٨.٤٦٤، وهذا يعني أنها الأسوأ بنمرة ليكرا ٤٠، وشد عالي.

**الكلمات المفتاحية:** الليكرا - شد الليكرا- خواص الأداء الوظيفي - أقمشة السنجل

جيرسي

## **Effect of Different Percentage of Lycra and Tensile Strength on some Functional Properties of Single Jersey Fabrics (Sports T-shirt)**

This research aims to study the effect of different proportions and tension of Lycra for single jersey blended fabrics on some of the physical and mechanical properties of the produced fabrics and the extent of this effect on the quality of the final product. The fabric samples were produced from cotton/polyester 50:50% No. 1/30, 100% Lycra thread, with a single jersey construction and a loop length of 3.3, Lycra number (20, 30, 40 denier), with a low tensile level of Lycra (3.4, 5.2, 6%), respectively, With a high tensile strength of Lycra (3.16, 3.25, and 5.4%), respectively, Some laboratory tests have been conducted on the fabrics produced under research to determine their different properties and their relationship to the variables of the study such as( weight per square meter, thickness, number of wales and courses in the unit of measurement, air permeability, bursting resistance, tension/elongation of elastic fabrics, pilling .The results were analyzed statistically and the overall quality assessment was done, to study the effect of the difference in the percentage of Lycra and the level of tension on some of the functional properties of the fabrics produced under research. The study concluded that the sample produced No. 1 is the highest quality factor 95.927%, the sample produced No. 6 is the the sample produced No. 1 is the highest quality factor 95.927%, quality factor 86.464%,

**Key words:** Lycra – tension of Lycra - Functional properties -  
Single jersey fabrics

## المقدمة:

نظراً للتطور الهائل في سوق الملابس الرياضية، وكثرة الطلب عليها نتيجة لزيادة الاهتمام بالوعي الصحي مما كان له كبير الأثر في تقدم صناعة النسيج والتطور التكنولوجي في مجال الأقمشة والملابس الرياضية، لتلبية متطلبات تحسين الأداء الوظيفي، واحتياجات الراحة الملبيبة أثناء المجهود البدني والحركي في ممارسة الأنشطة الرياضية (Atalie, D., et al, 2021)، كما أدى ارتفاع نسبة مبيعات الملابس الرياضية إلى زيادة اهتمام مطوري المنسوجات والمصنعين ومصممي الملابس الرياضية إلى إدخال قدر أكبر من التحسينات والابتكارات على هذه الملابس والأقمشة الوظيفية الأخرى التي جعلت من السوق مصدر جذب للعديد من الباحثين والمنتجين والصناعات التي تعمل على تطوير وتحسين العديد من الخواص الوظيفية لهذه الأقمشة بهدف الحفاظ على التوازن الحراري الفسيولوجي للجسم (Uttam, D, 2013) ، فالعوامل الأساسية للراحة لأي ملابس تتمثل في الحفاظ على درجة الجسم ثابتة من خلال نفاذية بخار الماء والهواء والرطوبة والحرارة مع الاعتبار أن جميع الملابس وخاصة الرياضية يجب أن تكون جيدة امتصاص العرق والتبخر(Prakash, C.and G. Ramakrishnan, 2014) فالراحة هي نقطة البحث الأساسية في تكنولوجيا المنسوجات (Nilgun, O., and Subhash, A. 2014) ، ولاقت أقمشة التريكو اهتماماً كبيراً في مجال صناعة أقمشة الملابس الرياضية ويرجع ذلك للعديد من المزايا منها خاصية الراحة الناتجة عن تبخير رطوبة الجسم عن طريق دفع الهواء أثناء الحركة، المرونة العالية، ملائمة الشكل، خفة الوزن، مقاومة التجعد، نعومة الملمس، سهولة العناية... و ما إلى ذلك (محمد جمال، وأخرون، ٢٠١٥)، كما تعد ألياف الایكرا من أهم مستحدثات التكنولوجيا المعاصرة التي ساهمت في إنتاج أقمشة وملابس تتميز بقدر عالي من المطاطية، وهي نوع من الألياف الصناعية المرنة تشبه ألياف المطاط، ولديها القدرة على التمدد من أربعة إلى سبعة أضعاف طولها الأساسي، إلا أنه يمكنها العودة إلى طولها الأصلي بمجرد إزالة قوى الشد المؤثرة عليها، مما يتربّط عليه

توفير قدر كبير من الراحة الحركية لمرتدي الملابس الرياضية (Özdemir, 2017), وتحتاج خواص الأقمشة في طبيعتها تبعاً لنوع الخامسة المستخدمة ونمرة الخيط والتركيب البنائي والسمك والوزن وجوج الماكينة...، وغيرها من العوامل الأخرى الهامة التي تؤثر على خواص الأقمشة المنتجة تبعاً لطبيعة الاستخدام (فiroz الجمل وآخرون، ٢٠٢٠)، لذلك اتجه البحث الحالي إلى تحسين خواص الأداء الوظيفي لأقمشة السنجل جيريسي المخلوطة مع الليكرا التي شيرت الرياضي من خلال دراسة تأثير نمر خيوط الليكرا بدرجات شد مختلفة على خواص الأقمشة المقاسة للوصول إلى أفضل خواص تحقق أفضل أداء وظيفي. وتتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي: ما تأثير اختلاف نمر وشد الليكرا على بعض خواص الأداء الوظيفي لأقمشة السنجل جيريسي محل الدراسة؟

ويترفع من هذا السؤال الأسئلة الآتية:

- ما تأثير اختلاف نسبة وشد الليكرا على بعض الخواص الطبيعية المقاسة لأقمشة السنجل جيريسي المخلوطة محل الدراسة؟
- ما تأثير اختلاف نسبة وشد الليكرا على بعض الخواص الميكانيكية المقاسة لأقمشة السنجل جيريسي المخلوطة محل الدراسة؟
- ما أفضل عينة للأقمشة محل الدراسة تتحقق أفضل أداء وظيفي لـ شيرت الرياضي؟

**أهداف البحث:**

- دراسة تأثير نمر ودرجة شد الليكرا لأقمشة السنجل جيريسي المخلوطة المنتجة على خواص الأداء الوظيفي للأقمشة محل الدراسة.
- تحديد أفضل عينة تتحقق أفضل أداء وظيفي لـ شيرت الرياضي.

**أهمية البحث:**

- إلقاء الضوء على أهمية دور الليكرا في تحسين خواص الأداء الوظيفي لأقمشة التي شيرت الرياضي.
- المساهمة في رفع جودة أقمشة السنجل جيريسي

حدود البحث:

ثلاث نمر ليكرا (٢٠، ٣٠، ٤٠ دينير)، مستويين لشد خيط الليكرا (منخفض- مرتفع)، التركيب البنائي سنجل جرسي مخلوط (خيط قطن/ بوليستر ٥٠٪: ٥٠٪).

أدوات البحث:

ماكينة التريكو الدائري - أجهزة الاختبارات المعملية

منهج البحث:

المنهج التحليلي التجاري.

فرضيات البحث:

١- يوجد فرق دال إحصائياً بين نمرة وشدة الليكرا على الخواص الطبيعية لأقمشة السنجل جيرسي (التي شيرت الرياضي) من حيث سمك القماش، وزن المتر المربع.

٢- يوجد فرق دال إحصائياً بين نمرة وشدة الليكرا على الخواص الميكانيكية لأقمشة السنجل جيرسي (التي شيرت الرياضي) من حيث قوة الأقمشة للانفجار، مقاومة الأقمشة للاستطالة غير المسترجعة (اجهاد الليكرا)، نفاذية الأقمشة للهواء، مقاومة الأقمشة للتكتوير.

مصطلحات الدراسة:

١. **خيوط الليكرا:** Lycra Yarns هي نوع من الألياف الصناعية المرنة تتشبه ألياف المطاط مشكلة من سلاسل طويلة من البوليمر الصناعي يتكون من ٨٥٪ على الأقل من البولي يوريثان حيث أن لها القدرة الكبيرة على التمدد والعودة إلى حالتها الأصلية بسرعة، وتدخل في صناعة الجوارب والملابس الرياضية، وغيرها (Meredith, R, 2004)

٢. **شد الليكرا:** tension of Lycra هو إحداث تغير في شد خيط الليكرا على ماكينة التريكو الدائري من خلال ضبط منظم الشد مرة منخفض، وأخرى مرتفع بما يتناسب مع نمرة خيط الليكرا، لتعديل سلوك مرونة القماش بدرجة منخفضة، وأخرى مرتفعة لكل نمرة ليكرا (٢٠، ٣٠، ٤٠) دينير، لقياس الآثر الناتج على

بعض خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت الدراسة والوصول إلى أفضل مواصفات تناسب التي شيرت الرياضي (تعريف إجرائي).

٣. خواص الأداء الوظيفي: **Functional properties** هي القوة والمتانة والخواص الصحية للملابس والجاذبية الجمالية والراحة والأمان وخواص سهولة الاستخدام وخواص المظهرية، كما تتناسب مع الظروف المحيطة، وهي تقيس باختبارات متعددة وتحدد جودة المنتج وملائمة للاستخدام النهائي على أساسها (محمد عبد الله الجمل، وأخرون، ٢٠١٠).

٤. أقمشة السنجل جيرسي: **Single jersey fabrics** أبسط التراكيب البنائية لأقمشة التريكو لسهولة إنتاجه وقلة تكلفته، لذلك فهو الأكثر استعمالاً وشيوعاً، ويكون من غرز متشابكة لذا يمكن التمييز بين وجه وظهر القماش بسهولة، وتنتج هذه الأقمشة على مجموعة واحدة من الإبر، حيث يظهر الظهر على شكل حرف V بينما يكون الوجه على شكل أنصاف دوائر. (آمال يونس، ٢٠٠٣)

الدراسات السابقة:

تناولت دراسة (محمد السيد، وأخرون، ٢٠١٣) أثر نسب المطاطية المختلفة على الراحة وإمكانية تطويق تقنيات الإنتاج في بناء منتج ملبي يتسم بالراحة مصنوع من أقمشة مطاطة واختيار أفضل نسبة مطاطية لتحقيق الراحة الملبوسية طبقاً لأبعاد الباترون والتوصيل إلى أسس علمية يمكن تطبيقها عند بناء الباترونات المصنعة من الأقمشة المطاطة، وأوصت الدراسة بمراعاة العلاقة الطردية بين خصائص الراحة ونسبة الليكرا في الأقمشة المطاطة بحيث تتوافق مع أبعاد الباترونات المستخدمة في الصناعة، كما هدفت دراسة (علي حبوش، ٢٠١٤) إلى مقارنة مستوى أداء أقمشة السنجل جيرسي (بولي إستر/ليكرا) مع قماش بولي إستر ١٠٠%， ودراسة تأثير اختلاف درجة نمرة خيط الليكرا (20, 40, 70 den)، وباستخدام ثلاثة مستويات لشد خيط الليكرا (مرخي، متوسط، مشدود) بنسب (1/3, 2/3, 3/3) للأقمشة السنجل جيرسي المخلوطة (بولي إستر/ليكرا) القابلة للإمتطاط والرجوعية والتي تستخدم في ملابس الألعاب الرياضية لتحسين أداء

اللاعبين، كما تناولت دراسة (محمد جمال، وآخرون، ٢٠١٥) تأثير اختلاف كل من طول الغرزة ونمرة الخيط على بعض الخواص الوظيفية لأقمصة السنجل جيرسي، وقد أوضحت الدراسة العلاقة بين طول العروة ونمرة الخيط وتأثيرهما على عدد الأعمدة والصفوف في وحدة القياس، وكذلك ثبات الأبعاد الطولى والعرضى بالإضافة إلى بعض الخواص الأخرى مثل الوزن والسمك ومقاومة الأقمصة للانفجار والتکور، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل طول عروة مناسب لنمرة الخيط، كما أوضحت دراسة (Eman Eltahan, 2016) تأثير كل من نسب الليكرا وطول الغرزة على الخواص الميكانيكية والفيزيائية لأقمصة السنجل جيرسيه، وأثبتت الدراسة أن وجود نسبة الليكرا في نسيج السنجل جيرسي يزيد من كثافة وسمك الأقمصة، كما توصلت دراسة (راوية عبد الباقى: ٢٠١٨) إلى أن اختلاف عدد قضبان التغذية فى أقمصة تريكو السداء يؤثر بشكل واضح على خاصية مقاومة الانفجار ويعطى قوة تحمل للإجهادات المختلفة الواقعه على الأقمصة أثناء الاستخدام، حيث هدف البحث إلى تصميم وانتاج عدد من أقمصة تريكو السداء باستخدام أكثر من قضيب للتغذية وتنفيذها على ماكينة تريكو السداء الراسيل لتحسين خاصية مقاومة الانفجار للأقمصة المنتجة وزيادة قوة تحمل الأقمصة للإجهادات المختلفة الواقعه عليها أثناء الاستخدام مع تحديد أفضل مواصفة تنفيذية لها. كما تمكنت دراسة (فiroz الجمل، وآخرون، ٢٠١٨) من المقارنة بين ثلاث نسب لخلط الإسباندكس وتأثيرها على الخامات والتركيب البنائي المختلفة لأقمصة تريكو اللحمة المنتجة للملابس الخارجية لتحديد أفضل نسب خلط للإسباندكس للتركيب البنائي السنجل جيرسيه والريب وخامات الفسكونز والقطن والبولي استر وقد أظهرت النتائج أن خلط الألياف المختلفة بالإسباندكس وتنوع نسب الخلط يؤثر على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمصة المنتجة. وأوضحت دراسة (هيثم عبد الدايم محمود، ٢٠٢٠) تأثير عناصر التركيب البنائي لخيوط الإسباندكس ومنها نسبة الإسباندكس على الانكماش في إتجاهي السداء واللحمة للأقمصة المنسوجة المصنوعة من خيوط البولى استر حيث اتضح أن هناك فروقاً معنوية بين نسب

الانكماش في اتجاهي السداء واللحمة تبعاً لاختلاف نسب الاسباندكس وتحقق أعلى معدلاتها باستخدام نسبة الاسباندكس الأعلى، وأثبتت النتائج وجود علاقة طردية بين نسبة الاسباندكس والانكمash في اتجاهي السداء واللحمة، ودراسة (عزة خليفة، وآخرون، ٢٠٢٠) التي تناولت دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية وقابلية الحياكة لأقمشة المودال، والميكرومودال، والقطن بتركيب بنائي سنجل جيرسي بدون ليكرا، وسنجل جيرسي بنسبة ليكرا ٥٪ لكل خامة، واتضح بوجه عام أن وجود نسبة ليكرا أدى إلى زيادة قيم كل من الصلابة ومقاومة التوبيخ العشوائي، كما هدفت دراسة (غادة بركات، يسري محمد، ٢٠٢٠) إلى تحسين خواص الراحة لأقمشة القمصان الرجالية من خلال استخدام خامة الليكرا في اللحمات مع اللحمات القطنية، وقد أجري على العينات اختبار كل من الوزن، السمك، نفاذية الهواء، زمن امتصاص الماء، ومقاومة القماش للتجمع وجميعها اختبارات تعطي مؤشرات عن مدى قدرة هذه الأقمشة على تحقيق خاصية الراحة الفسيولوجية والنفسية للمستهلك. كذلك تم اختبار كل من قوة شد واستطالة كل من السداء واللحمة، الاحتكاك، والتوبيخ، وجميعهم اختبارات تستخدم كمؤشر لخصائص المنتج الوظيفية (قوة تحمل، وعمر استهلاكي)، كما هدفت دراسة (وجدي الدجج، وآخرون: ٢٠٢٢) إلى تحسين الخواص الوظيفية لأقمشة تريكو السداء المنتجة باستخدام أكثر من قضيب للتغذية، وزيادة قوة تحمل الأقمشة للإجهادات المختلفة الواقعة عليها أثناء الاستخدام وتحديد أفضل مواصفة لها، وأثبتت الدراسة تأثير اختلاف عدد قضبان التغذية في أقمشة تريكو السداء على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة فكلما زاد عدد قضبان التغذية كلما زاد من وزن وسمك ومقاومة الانفجار للعينات المنتجة وكلما زاد قوة تحمل الأقمشة للإجهادات المختلفة الواقعة عليها أثناء الاستخدام.

#### الاطار النظري:

يمكن توضيح أهمية الأقمشة المخلوطة تبعاً للنسب التي يحددها مواصفات المنتج النهائي بغرض تطوير أنواع مختلفة من الأقمشة الناتجة من الخلط وإكسابها خواص جديدة لا تتوفّر في القماش بمفرده، وخلط القطن مع البوليستر يحسن خواص

المثانة والمرونة، زيادة مقاومة الاحتكاك وزيادة العمر الاستهلاكي، زيادة المرونة واستطالة الأقمشة، تحسين مقاومة التجعد، القدرة على امتصاص العرق بصورة أفضل، تقليل التوبيخ، انخفاض الانكماش، تحسين ملمس ورخاؤة القماش.(شيرين سيد عثمان، ٢٠١٩)

**خواص الأداء الوظيفي التي يجب توافرها في أقمشة الملابس الرياضية:**

١- العزل الحراري: Heat transport performances : يجب أن تكون أقمشة الملابس الرياضية على قدر عالي من العزل الحراري للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة في الأجواء المختلفة.

٢- امتصاص الرطوبة: Moisture transport performance: لابد أن تميز أقمشة الملابس الرياضية بدرجة عالية من امتصاص الرطوبة والقدرة على نقل هذه الرطوبة من الجسم إلى الخارج حتى يظل الجسم جافاً.

٣- مضاد للكهرباء الاستاتيكية: Anti-static performances: يجب أن تميز أقمشة الملابس الرياضية بموصلية عالية للتخلص من الشحنات الساكنة.

٤- مضادة للبكتيريا: Antimicrobial : لابد أن تعمل أقمشة الملابس الرياضية على عدم زيادة الحمل الميكروبي على جسم الإنسان لأن ذلك يساعد في الحفاظ على مستوى النظافة الشخصية.

٥- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية: Ultraviolet protection : نظراً لأن الملابس الرياضية ترتدى خارج المنزل، وفي أوقات النهار فإنه من المهم أن تكون هذه الأقمشة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية التي لها أضرار

بالغة (Uttam, D, 2013)

٦- نفاذية الهواء: Air permeability : تتأثر نفاذية النسيج بعدة عوامل بنائية منها كثافة الخيوط في وحدة المساحة، وكلما كانت الخيوط مزدحمة الكثافة والعلوي محكمة الغلق فإننا نحصل على فراغات هوانية في النسيج قليلة بين الخيوط وبالتالي تقل نفاذية الأقمشة للهواء، ونمر الخيوط ومقدار البرم بها، ذلك أنه بزيادة قيمة معامل تغطية السطح ينتج عنها انخفاض معدل نفاذية

الهواء (مع ثبات جميع الموصفات النسيجية الأخرى) (سعديه عمر خليل

ابراهيم، ٢٠٠٢م)

الليكرا:

الليكرا هو الاسم التجاري لها والذي اطلقه ديبونت على الصيغة المستخدمة في صناعة النسيج، وتستخدم خيوط lycra بمفردها في الأقمشة لكن يتم خلطها مع خيوط الألياف الأخرى للحصول على تلك المطاطية الازمة لسهولة الحركة والملمس الجيد، لذا فهي تستخدم في ملابس السباحة والملابس الرياضية. (غادة عبد الله، ٢٠٠٧)، ويوجد طرق عديدة لتدخل الليكرا مع الشعيرات الأخرى لإنتاج أقمشة بمواصفات مختلفة تبعاً لمواصفات الاستخدام النهائي: (على حوش، ٢٠١٤)

١. خيوط الليكرا المجردة بدون غطاء: Bare Filament or Yarn: : تستخدم في صناعة الخيوط المختلفة أو تدخل في مباشرة في صناعة القماش مجردة بدون تدعيم كما هي.

٢. خيوط الليكرا ذات الغطاء المفرد: Single Covered Yarn: : تتم التغطية بخيوط مستمرة غير مرنة، وبوجهة برم Z أو S ، والبرم Z هو الأكثر استخداماً في الأقمشة التي تحوي الليكرا.

٣. خيوط الليكرا ذات الغطاء المزدوج: Double Covered Yarn: : تتم التغطية بلف خيطين متماثلين على القلب المرن، الأول (الداخلي ) يتم لفه عادةً باتجاه برم S ، والثاني (الخارجي ) يتم لفه فوق الخيط الأول بالاتجاه Z. وهذا الخيط جيد جداً في النسج والحياكة على السواء وأفضل من خيط الليكرا ذو الغطاء المفرد.

#### الدراسة العملية والتجارب المعملية:

تم إنتاج العينات من أقمشة تريكيو النساء سجل جيري بمصنع شركة كابو للملابس والنسيج بالمواصفات الآتية: الغزل المستخدم ١/٣٠، قطن/بولستر مخلوط ٥٠/٥٠، طول الغرزة ٣٠.٣ مم، وجوج الماكينة ٢٤ إبرة/بوصة، ٣٤ سلندر، نوع

الماكينة مایر Mayer، و عدد المغذيات ١٠٨ مكوك، والجدول الآتي يوضح مواصفات الماكينة المنتجة لأقمصة السنجل جيرسي محل الدراسة:

**جدول (١) مواصفات الماكينة المنتجة للأقمصة السنجل جيرسي محل الدراسة**

|   |                |              |             |               |       |       |       |       |       |       |       |
|---|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ١ | نوع الماكينة   | ٦ تريكو سداء | ٦ جوج       | ٢٤ إبرة/بوصة  | ٤٣٤٨١ | ٥٣٤٨١ | ٥٣٤٨١ | ٥٣٤٨١ | ٥٣٤٨١ | ٥٣٤٨١ | ٥٣٤٨١ |
| ٢ | بلد الصنع      | المانيا      | نظام الطي   | اتجاه رأسى    | ٧     | ٧     | ٧     | ٧     | ٧     | ٧     | ٧     |
| ٣ | رقم الموديل    | ٦٣٤٨١        | ٦٣٤٨١       | Feeders 54    | ٨     | ٨     | ٨     | ٨     | ٨     | ٨     | ٨     |
| ٤ | الشركة المنتجة | Mayer & Cie  | Mayer & Cie | ٣٤ سلندر      | ٩     | ٩     | ٩     | ٩     | ٩     | ٩     | ٩     |
| ٥ | سنة الصنع      | ٢٠٠٨         | ٢٠٠٨        | ١٦ لفة/ دقيقة | ١٠    | ١٠    | ١٠    | ١٠    | ١٠    | ١٠    | ١٠    |

**جدول (٢) مواصفات أقمصة السنجل جيرسي محل الدراسة**

| رقم العينة | التركيب البنائى | نسبة الألياف | نسبة الألياف | وزن المتر المربع | الارتفاع | الارتفاع       | الارتفاع      | الارتفاع | الارتفاع | الارتفاع | الارتفاع |
|------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| ١          | ٥٥٪ بولي        | ٤٥٪ قطن      | ٣.٤          | ١٦١              | ٠.١٤     | شد منخفض (١.٥) | شد عالي (٢.٥) | ١٤       | ١٨       | ١٦١      | ٠.١٤     |
| ٢          | ٥٥٪ بولي        | ٤٥٪ قطن      | ٣.١٦         | ١٦٠              | ٠.١٩     | شد منخفض (٢.٥) | شد عالي (٣.٥) | ١٣.٥     | ١٨.٥     | ١٦٠      | ٠.١٩     |
| ٣          | ٥٥٪ بولي        | ٤٥٪ قطن      | ٥.٢          | ١٩٢              | ٠.٢٤     | شد منخفض (٢.٥) | شد عالي (٣.٥) | ١٤.٥     | ٢١       | ١٩٢      | ٠.٢٤     |
| ٤          | ٥٥٪ بولي        | ٤٥٪ قطن      | ٣.٢٥         | ١٨٧              | ٠.٢٧     | شد منخفض (٣.٥) | شد عالي (٤.٥) | ١٤.٥     | ٢٠.٥     | ١٨٧      | ٠.٢٧     |
| ٥          | ٥٥٪ بولي        | ٤٥٪ قطن      | ٦            | ٢٢٥              | ٠.٢٧     | شد منخفض (٣.٥) | شد عالي (٤.٥) | ١٥       | ٢٢       | ٢٢٥      | ٠.٢٧     |
| ٦          | ٥٥٪ بولي        | ٤٥٪ قطن      | ٥.٤          | ٢٢٦              | ٠.٢٩     | شد عالي (٤.٥)  | شد عالي (٤.٥) | ١٥       | ٢٢.٥     | ٢٢٦      | ٠.٢٩     |

### العوامل الثابتة:

التركيب البنائي: السنجل جيرسيه

- نمرة الغزل: ١٣٠: انجليزي

- طول الغرزة: ٣٠٣ مم

- نسبة ونوع الخلط: ٥٠٪ بوليستر ٥٠٪ قطن

### العوامل المتغيرة:

- نمرة خيط الليكرا (٤٠، ٣٠، ٢٠) دينير

- درجة شد خيط الليكرا (منخفض- مرتفع) جرام/دينير

### الاختبارات المعملية:

أجريت بعض الاختبارات المعملية على العينات المنتجة محل الدراسة بمعامل شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) بالحضرة بالإسكندرية، والمعهد القومي للقياس والمعايرة بالهرم بالقاهرة في الجو القياسي للاختبار (رطوبة نسبية  $\pm 60\%$ ، ودرجة حرارة  $20 \pm 2^\circ\text{C}$ )، وذلك لتحديد بعض الخواص ودراسة علاقتها بمتغيرات البحث، وكانت الاختبارات كالتالي:

#### ١- اختبار وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>):

تم اجراء الاختبار باستخدام ميزان حساس طبقاً للمواصفة القياسية

ASTM D3776 / D3776M - 09a Standard Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric

#### ٢- اختبار سماكة الأقمشة :

تم إجراء هذا الاختبار باستخدام جهاز قياس السماكة للأقمشة طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية

ASTM D1777 - Standard Test Method for Thickness of Textile Material

#### ٣- عدد الصفوف والأعمدة : Number Of Courses and Wales \CM

تم قياس عدد الصفوف والأعمدة في مساحة ١ سم<sup>٢</sup> باستخدام عدسة مكبرة طبقاً للمواصفة القياسية

A.S.T.M, Standard, D,3887/96

#### ٤- نفاذية الهواء (سم<sup>٣</sup>/سم<sup>٢</sup> ثانية)

تم اجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية

A.S.T.M, D737 - Standard Test Method for Air Permeability of Textile Fabrics

#### ٥- مقاومة الانفجار (نيوتون)

تم اجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية

Bursting Strength of Textile Fabrics 2001

:(A.S.T.M, D3787)

## ٦- اختبار استطالة اجهاد شد العينة: Tension / Elongation of Elastic Fabrics

تم اجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية

ASTMD 4964:1996 ,Tension / Elongation of Elastic Fabrics

## ٧- اختبار التكور: Pilling

تم اجراء هذا الاختبار بعد ٥٠٠٠ لفة طبقاً للمواصفة القياسية

BS 5811 Pilling resistance of fabric (ICI method)

بمقاييس تقدير خماسي من (١:٥) حيث أن الدرجة ١ تعني سيء، ٢ مقبول، ٣ جيد، ٤ جيد جداً، ٥ ممتاز، ويتم التقييم بوجود ثلاث آراء من المحكمين ثم يتم حساب متوسط الدرجات، والتقييم وفقاً للصورة المعيارية لقياس اختبار التكور.

### النتائج والمناقشة:

تأثير عوامل الدراسة على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة السنجل جيرسي (التي شيرت الرياضي):

تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (نمرة الليكرا، شد الليكرا) على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة السنجل جيرسي المخلوطة (التي شيرت الرياضي): سمك القماش، وزن المتر المربع، قوة الأقمشة للانفجار، مقاومة الأقمشة للاستطالة غير المسترجعة (اجهاد الليكرا)، نفاذية الأقمشة للهواء، مقاومة الأقمشة للتکوير، ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلى أقل قيمة المعنوية المحسوبة (P-Level) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05) يكون هناك تأثير معنوي على الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك تأثير غير معنوي على الخاصية المدروسة، والجدول التالي يوضح نتائج متوسطات القراءات للاختبارات تحت البحث.

**جدول (٣) نتائج متوسطات القراءات لاختبارات أقمصة السنجل جيرسي تحت الدراسة**

| رقم العينة | نمرة الليكرا | نسبة الليكرا (%) | شد الليكرا (جرام/ دينير) | سمك القماش (مم) | وزن المتر المربع (كم²) | مدة إزالة العدة (ساعة/ سنتيمتر²) | نوع المصنفون (صف/ سنتيمتر²) | قوة الانفجار (بيون) | استطالة شد الليكرا (%) | نفاذية الهواء (سنتيمتر²/ سنتيمتر) | نسبة التلور (%) |
|------------|--------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1          | 3.16         | 20               | 0.14                     | 161             | 0.19                   | 18.5                             | 13.5                        | 4388.               | 40.55                  | 90.55                             | 41.68           |
| 2          | 5.2          | 30               | 0.24                     | 192             | 0.27                   | 21                               | 14.5                        | 413.3               | 75.77                  | 23.06                             | 28.24           |
| 3          | 3.25         | 30               | 0.27                     | 187             | 0.27                   | 20.5                             | 14.5                        | 441.8               | 90.32                  | 18.46                             | 15.84           |
| 4          | 6            | 40               | 0.27                     | 225             | 0.29                   | 15                               | 15                          | 404.3               | 80.04                  | 95.64                             | 13.54           |
| 5          | 5.4          | 40               | 0.29                     | 226             | 0.29                   | 15                               | 15                          | 448.0               | 22.5                   | 441.8                             | 18.46           |

١- الفرض الأول: يوجد فرق دال إحصائياً بين نمرة وشد الليكرا على الخواص الطبيعية لأقمصة السنجل جيرسي (التي شيرت الرياضي): سمك القماش، وزن المتر المربع.

وللحقيق من هذا الفرض تم تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة (نمرة، وشد الليكرا) على سمك القماش  
أولاً- تأثير عوامل الدراسة على سمك القماش (مم)

**جدول (٤) تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على سمك القماش (مم)**

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات المربعات | قيمة "F" | مستوى المعنوية |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------|----------|----------------|
| نمرة الليكرا | .015           | 2            | .007                    | 62.714   | .016           |
| شد الليكرا   | .002           | 1            | .002                    | 14.286   | .043           |
| بيان الخطأ   | .000           | 2            | .000                    |          |                |
| الكلي        | .017           | 5            |                         |          |                |

$$R^2 = 0.986, R = 0.992$$

تشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى انحدار سماك القماش (مم) على (نمرة الليكرا، شد الليكرا) وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها (نمرة الليكرا، شد الليكرا) في تأثيرها على سماك القماش (مم) حيث بلغت قيمة ( $R^2 = 0.986$ ) يدل على أن نمرة الليكرا، وشد الليكرا تفسر ٩٨% من التباينات الكلية في سماك القماش (مم) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ٢% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (٤) إلى ما يلى:


١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠٠٥) بين نمرة الليكرا في تأثيرها على سماك القماش (مم).
٢. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠٠٥) بين شد الليكرا في تأثيرها على سماك القماش (مم) - لصالح الشد المنخفض.

**جدول (٥) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على**

**سمك القماش (مم)**

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط | المستويات  | المتغيرات    |
|---------|-------------------|---------|------------|--------------|
| 1       | 0.035             | 0.165   | (20) دينير | نمرة الليكرا |
| 2       | 0.021             | 0.255   | (30) دينير |              |
| 3       | 0.014             | 0.280   | (40) دينير |              |
| 1       | 0.068             | 0.217   | منخفض      | شد الليكرا   |
| 2       | 0.053             | 0.250   | عالي       |              |

\* خاصية سالبة (المتوسط الأقل هو الأفضل)



شكل (١): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على سمك القماش (مم)  
ولتحديد اتجاه الفروق بين نمرة الليكرا تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٦).  
جدول (٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي)  
للمقارنات المتعددة بين نمرة الليكرا على سمك القماش (مم)

| (٢٠) دينير (١) | (٤٠) دينير (٢) | (٣٠) دينير (٣)           |  |
|----------------|----------------|--------------------------|--|
| 0.280 = م      | 0.255 = م      | 0.165 = م                |  |
| .1150*         | .0900*         | 0.165 = م (٢٠) دينير (١) |  |
| .0250          |                | 0.255 = م (٣٠) دينير (٢) |  |
|                |                | 0.280 = م (٤٠) دينير (٣) |  |

\* دالة عند مستوى (٠٠٠٥) \*\* دالة عند مستوى (٠٠٠١)

نتيجة من النتائج التي يلخصها جدول (٦) أنه يوجد فروقاً دالة بين نمرة الليكرا في تأثيرها على سمك القماش (مم) ويمكن ترتيب نمرة الليكرا وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: نمرة الليكرا (٢٠) دينير، يليها نمرة الليكرا (٣٠) دينير، يليها نمرة الليكرا (٤٠) دينير لصالح الشد المنخفض، وهذا يتفق مع دراسة (سعديه عمر خليل، ٢٠٠٢) حيث أكدت على وجود علاقة طردية بين سمك القماش ونمر الخيوط، ودراسة (فirooz الجمل، هبة أبو النجا، عزة خليفه، وآخرون، ٢٠٢٠) التي أشارت إلى اختلاف الأساليب التنفيذية لأقمشة التريكو يؤثر على الخواص الطبيعية والميكانيكية فقد أدى اختلاف

الأساليب التنفيذية إلى اختلاف السمك - عدد الصنوف والأعمدة - الوزن - امتصاص الماء - مقاومة الانفجار للأقمشة، ويتفق (علي حبوش، ٢٠١٤) على تأثير شد الليكرا داخل الأقمشة يؤثر على سمكتها وأرجع ذلك إلى الانضغاط الجانبي الذي بدوره يؤدي إلى زيادة السمك بزيادة الشد.

ثانياً- تأثير عوامل الدراسة على وزن المتر المربع( $\text{جم}/\text{م}^2$ )

جدول (٧): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two – Way ANOVA) لتأثير

عوامل الدراسة على وزن المتر المربع( $\text{جم}/\text{م}^2$ )

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة "ف" | مستوى المعنوية |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| نمرة الليكرا | 4241.333       | 2            | 2120.667       | 454.429  | .002           |
| شد الليكرا   | 4.167          | 1            | 4.167          | .893     | .444           |
| تباین الخطأ  | 9.333          | 2            | 4.667          |          |                |
| الكلي        | 4254.833       | 5            |                |          |                |

$$R^2 = 0.998, R = 0.999$$

تشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إحدار وزن المتر المربع( $\text{جم}/\text{م}^2$ ) على (نمرة الليكرا، شد الليكرا) وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها (نمرة الليكرا، شد الليكرا) في تأثيرها على وزن المتر المربع( $\text{جم}/\text{م}^2$ ) حيث بلغت قيمة ( $R^2 = 0.998$ ) دل على أن نمرة الليكرا، وشد الليكرا تفسر ٩٩% من التباينات الكلية في وزن المتر المربع( $\text{جم}/\text{م}^2$ ) نفسها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ١% ترجع إلى عوامل عشوائية.


ويتضح من نتائج جدول (٧) إلى ما يلى:

- يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (.٠٠١) بين نمرة الليكرا في تأثيرها على وزن المتر المربع( $\text{جم}/\text{م}^2$ ).
- لا يوجد فرق دال إحصائيا بين شد الليكرا في تأثيرها على وزن المتر المربع( $\text{جم}/\text{م}^2$ )

جدول (٨) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على وزن المتر المربع(جم/م<sup>٢</sup>)

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط | المستويات  | المتغيرات    |
|---------|-------------------|---------|------------|--------------|
| 1       | 0.71              | 160.50  | (٢٠) دينير |              |
| 2       | 3.54              | 189.50  | (٣٠) دينير | نمرة الليكرا |
| 3       | 0.71              | 225.50  | (٤٠) دينير |              |
| 2       | 32.01             | 192.67  | منخفض      |              |
| 1       | 33.18             | 191.00  | عالي       | شد الليكرا   |

\* خاصية سالبة (المتوسط الأقل هو الأفضل)



شكل (٢) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على وزن المتر المربع(جم/م<sup>٢</sup>)

ولتحديد اتجاه الفروق بين نمرة الليكرا تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٩).

**جدول (٩) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي)**  
**للمقارنات المتعددة بين نمرة الليكرا على وزن المتر المربع(جم/م٢)**

| (٤٠) دينير (٣) | (٣٠) دينير (٢) | (٢٠) دينير (١) | (٢٠) دينير (١) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 225.50 = م     | 189.50 = م     | 160.50 = م     | 160.50 = م     |
| 65.0000*       | 29.0000*       |                |                |
| 36.0000*       |                |                | 189.50 = م     |
|                |                |                | 225.50 = م     |

\*دالة عند مستوى (.٠٠١) \*\*دالة عند مستوى (.٠٠٥)

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٩) انه يوجد فروقاً دالة بين نمرة الليكرا في تأثيرها على وزن المتر المربع(جم/م٢) ويمكن ترتيب نمرة الليكرا وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: نمرة الليكرا (٢٠) دينير، يليها نمرة الليكرا (٣٠) دينير، يليها نمرة الليكرا (٤٠) دينير.

ويتفق ذلك مع دراسة (محمد جمال، وآخرون، ٢٠١٥) على أن نمرة الخيط تؤثر على الخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش المنتج وتشمل الوزن، السمك، مقاومة الانفجار، والتکور بهدف الوصول لأفضل طول عروة مناسب لنمرة الخيط، وكذلك تتفق دراسة كلا من (Tezel S., Kavusturan Y., 2008)، (SADEK, R., 2012) (SENTHILKUMAR M., 2012) أن مستوى شد الليكرا كتدعيم داخل الأقمشة لا يؤثر على الوزن حيث لا توجد فروق بين مستويات شد الليكرا على وزن الأقمشة.

٢- الفرض الثاني: يوجد فرق دال إحصائياً بين نمرة وشدد الليكرا على الخواص الميكانيكية لأقمشة السنجل جيرسي (التي شيرت الرياضي): قوة الأقمشة لانفجار، مقاومة الأقمشة للاستطالة غير المسترجعة (اجهاد الليكرا)، نفاذية الأقمشة للهواء، مقاومة الأقمشة للتکویر.

أولاً- تأثير عوامل الدراسة على قوة الانفجار (نيوتن)

جدول (١٠): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two – Way ANOVA) لتأثير

عوامل الدراسة على قوة الانفجار (نيوتن)

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربيعات | قيمة "F" | مستوى المعنوية |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------|----------------|
| نمرة الليكرا | 107.573        | 2            | 53.787          | .951     | .052           |
| شد الليكرا   | 155.042        | 1            | 155.042         | .736     | .149           |
| بيان الخطأ   | 2075.373       | 2            | 1037.687        |          |                |
| الكلي        | 2337.988       | 5            |                 |          |                |

$$R^2 = 0.112, R = 0.334$$

تشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إندار قوة الانفجار (نيوتن) على (نمرة الليكرا، شد الليكرا) وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها (نمرة الليكرا، شد الليكرا) في تأثيرها على قوة الانفجار (نيوتن) حيث بلغت قيمة ( $R^2=0.112$ ) يدل على أن نمرة الليكرا، وشد الليكرا تفسر ١١% من التباينات الكلية في قوة الانفجار (نيوتن) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ٨٩% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتبين من نتائج جدول (١٠) إلى ما يلى:


١. لا يوجد فرق دال إحصائيا بين نمرة الليكرا في تأثيرها على قوة الانفجار (نيوتن).
٢. لا يوجد فرق دال إحصائيا بين شد الليكرا في تأثيرها على قوة الانفجار (نيوتن).

جدول (١١) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على

قوة الانفجار (نيوتن)

| المتغيرات    | المستويات   | المتوسط | الانحراف المعياري | الترتيب |
|--------------|-------------|---------|-------------------|---------|
| نمرة الليكرا | (20) دنبيـر | 417.95  | 20.15             | 3       |
|              | (30) دنبيـر | 426.15  | 29.49             | 2       |
|              | (40) دنبيـر | 427.55  | 30.90             | 1       |
| منخفض        |             | 418.80  | 17.90             | 2       |
| عالي         |             | 428.97  | 27.77             | 1       |

\*خاصية موجبة (المتوسط الأعلى هو الأفضل)



شكل (٣) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على قوة الانفجار (نيوتن)

يتضح من الجدول (١١)، والشكل (٣) أن بزيادة نمرة الليكرا تزداد مقاومة الأقمشة للانفجار مع الشد العالي مما يدل على أن العلاقة طردية فبزيادة نمرة الليكرا تزداد قوة تحمل الأقمشة على الترتيب (٤٠) دينير، يليها نمرة الليكرا (٣٠) دينير، وأقل تحمل لنمرة الليكرا (٢٠) دينير، ويتفق ذلك مع (محمد السيد وآخرون، ٢٠١٣)، (وعلى حوش، ٢٠١٤)، (Eman Eltahan, 2016) مع نتائج الدراسة، وترى الباحثتان أن ذلك يرجع إلى المرونة العالية نتيجة زيادة نسبة الليكرا في الأقمشة محل الدراسة .

ثانياً: تأثير عوامل الدراسة على استطالة الشد غير المسترجعة الناتجة عن قياس كفاءة الاجهاد %

جدول (١٢) تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two – Way ANOVA) لتأثير

عوامل الدراسة على استطالة الشد الناتجة عن الاجهاد %

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة "F" | مستوى المعنوية |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| نمرة الليكرا | 26.416         | 2            | 13.208         | 22.224   | .043           |
| شد الليكرا   | 316.391        | 1            | 316.391        | 532.361  | .002           |
| بيان الخطأ   | 1.189          | 2            | .594           |          |                |
| الكلي        | 343.995        | 5            |                |          |                |

$$R^2 = 0.997, R = 0.998$$

تشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى اندثار استطالة الشد غير المسترجعة الناتجة عن كفاءة الاجهاد% عند ثلاثة مستويات شد محدد (١٢٠، ٢٥٠، ٣٥٠ نيوتن) على (نمرة الليكرا، شد الليكرا) وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها (نمرة الليكرا، شد الليكرا) في تأثيرها على استطالة الشد الناتجة عن كفاءة الاجهاد% حيث بلغت قيمة ( $R^2$ ) ٠.٩٩٧ يدل على أن نمرة الليكرا، وشد الليكرا تفسر ٩٩% من التباينات الكلية في استطالة الشد الناتجة عن الاجهاد % تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ١% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (١٢) إلى ما يلى:


١. يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (٠٠٥) بين نمرة الليكرا في تأثيرها على متوسط استطالة الشد غير المسترجعة الناتجة عن كفاءة الاجهاد%.
٢. يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (٠٠١) بين شد الليكرا في تأثيرها على متوسط استطالة الشد غير المسترجعة الناتجة عن كفاءة الاجهاد% - لصالح الشد منخفض.

جدول (١٣) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على

#### استطالة الشد غير المسترجعة الناتجة عن الاجهاد %

| المتغيرات    | النمرة | النر  | النر  | النر  |
|--------------|--------|-------|-------|-------|
| نمرة الليكرا | ٢٠     | ٩.٤٩  | ٨٣.٨٤ | ٩٢.١٧ |
| شد الليكرا   | ٣٠     | ١٠.٢٩ | ٨٣.٠٥ | ٧٧.٦٥ |
| شد الليكرا   | ٤٠     | ١١.٠٣ | ٨٧.٨٤ | ٣.٠١  |
| شد الليكرا   | ٤٠     | ٢.١٨  | ٧٧.٦٥ | ٣.٠١  |
| شد الليكرا   | ٤٠     | ٣.٠١  | ٩٢.١٧ | ٩٢.١٧ |

\* خاصية سالبة (المتوسط الأقل هو الأفضل)



شكل (٤) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على استطالة الشد غير المسترجعة الناتجة عن قياس كفاءة الاجهاد %

ولتحديد اتجاه الفروق بين نمرة الليكرا بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١٤).

جدول (١٤) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي)  
للمقارنات المتعددة بين نمرة الليكرا على استطالة الشد غير المسترجعة الناتجة

#### عن الاجهاد %

| (٢٠) دينير (١) | (٤٠) دينير (٣) | (٣٠) دينير (٢) | م = 83.84 | م = 83.05 | م = 87.84                |
|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 4.0000*        | .7950          |                |           |           | 83.84 = م (٢٠) دينير (١) |
| 4.7950*        |                |                |           |           | 83.05 = م (٣٠) دينير (٢) |
|                |                |                |           |           | 87.84 = م (٤٠) دينير (٣) |

\*دالة عند مستوى (٠٠٠٥) \*\*دالة عند مستوى (٠٠١)

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٤) أنه يوجد فروقاً دالة بين نمرة الليكرا في تأثيرها على نسبة استطالة الشد غير المسترجعة عند ثلاث مستويات شد محددة (١٥٠، ٢٥٠، ٣٥٠ نيوتن) لقياس كفاءة الاجهاد % ويمكن ترتيب نمرة الليكرا وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: نمرة الليكرا (٣٠) دينير لصالح الشد المنخفض نتج عنها أقل نسبة استطالة غير

مسترجعة، يليها نمرة الليكرا (٤٠) دنير لصالح الشد المنخفض، مما يوضح أن العينة رقم ٣ هي الأفضل من حيث تحمل الاجهاد الناتج عن الشد، وتنقق هذه النتائج مع نتائج (VOYCE J.,: 2005) في أهمية دور الليكرا في زيادة مرونة أقمصة التريكو وزيادة مقاومة الاجهاد.

ثالثاً: تأثير عوامل الدراسة على نفاذية الهواء (سم ٣ / ث)  
جدول (١٥) تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two – Way ANOVA) لتأثير

#### عوامل الدراسة على نفاذية الهواء (سم ٣ / سم ٢ / ث)

| مصدر التباين | مجموع العربات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة "ف" | مستوى المعنوية |
|--------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| نمرة الليكرا | 432.905       | 2            | 216.453        | 12.516   | .044           |
| شد الليكرا   | 68.953        | 1            | 68.953         | 3.987    | .184           |
| بيان الخطأ   | 34.589        | 2            | 17.295         |          |                |
| الكلي        | 536.447       | 5            |                |          |                |

$$R^2 = 0.936, R = 0.967$$

تشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إحدار نفاذية الهواء (سم ٣ / ث) على (نمرة الليكرا، شد الليكرا) وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها (نمرة الليكرا، شد الليكرا) في تأثيرها على نفاذية الهواء (سم ٣ / ث) حيث بلغت قيمة ( $R^2 = 0.936$ ) دل على أن نمرة الليكرا، وشد الليكرا تفسر ٩٤% من التباينات الكلية في نفاذية الهواء (سم ٣ / ث) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ٦% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتبين من نتائج جدول (١٥) إلى ما يلى:


١. يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (٠٠٥) بين نمرة الليكرا في تأثيرها على نفاذية الهواء (سم ٣ / ث).
٢. لا يوجد فرق دال إحصائيا بين شد الليكرا في تأثيرها على نفاذية الهواء (سم ٣ / ث).

### جدول (١٦) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على

#### نفاذية الهواء (سم ٣ / ث)

| المتغيرات    | المستويات  | المتوسط | الانحراف المعياري | الترتيب |
|--------------|------------|---------|-------------------|---------|
| نمرة الليكرا | (٢٠) دينير | 34.96   | 9.50              | ١       |
|              | (٣٠) دينير | 20.76   | 3.25              | ٢       |
|              | (٤٠) دينير | 14.69   | 1.63              | ٣       |
| شد الليكرا   | منخفض      | 26.86   | 13.33             | ١       |
|              | عالي       | 20.08   | 7.48              | ٢       |

\* خاصية موجبة (المتوسط الأعلى هو الأفضل)



شكل (٥) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على نفاذية الهواء (سم ٣ / ث)

٣. ولتحديد اتجاه الفروق بين نمرة الليكرا تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١٨).

### جدول (١٧) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي)

#### للمقارنات المتعددة بين نمرة الليكرا على نفاذية الهواء (سم ٣ / ث)

| (٢٠) دينير (١) | (٣٠) دينير (٢) | (٤٠) دينير (٣)  |
|----------------|----------------|-----------------|
| $M = 14.69$    | $M = 20.76$    | $M = 34.96$     |
| $20.2700^*$    | $14.2000^*$    | $34.96 = M (١)$ |
| $6.0700^*$     |                | $20.76 = M (٢)$ |
|                |                | $14.69 = M (٣)$ |

\* دالة عند مستوى (٠٠٠١) \*\* دالة عند مستوى (٠٠٥)

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٨) أنه يوجد فروقاً دالة بين نمرة الليكرا في تأثيرها على نفاذية الهواء (سم ٣ / سم ٢ / ث) ويمكن لترتيب نمرة الليكرا وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: نمرة الليكرا (٢٠) دينير، يليها نمرة الليكرا (٣٠) دينير، يليها نمرة الليكرا (٤٠) دينير، فالنمرة الأقل هي الأفضل من حيث نفاذية الهواء، وتتفق دراسة (فيروز يونس، ٢٠١٨) مع نتائج الدراسة من حيث زيادة نمرة الاسباندكس يؤثر على نفاذية الهواء للأقمشة التريكو، وأضحت أن السنجل جيرسيه من أفضل من الريب من حيث التركيب البشري لنفاذية الهواء، وكذلك دراسة (هيثم محمود، ٢٠٢٠) اتفق مع نتائج الدراسة من حيث نسبة الليكرا وتأثيرها على نفاذية الهواء للأقمشة المنسوجة، وترجع الباحثتان تفسير النتائج إلى أن زيادة نمر الليكرا يؤثر على التغطية وبالتالي يقلل من طول الغرز بسبب الانضغاط الواقع عليها نتيجة لزيادة نسبة الليكرا، ومن ثم يؤثر على مسامية التركيب البشري للأقمشة محل الدراسة.

رابعاً: تأثير عوامل الدراسة على التكور بعد (٥٠٠٠) لفة

جدول (١٨) تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two – Way ANOVA) لتأثير

#### عوامل الدراسة على التكور بعد (٥٠٠٠) لفة

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة "F" | مستوى المعنوية |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| نمرة الليكرا | .333           | 2            | .167           | .750     |                |
| شد الليكرا   | .375           | 1            | .375           | .750     |                |
| بيان الخطأ   | 1.000          | 2            | .500           |          |                |
| الكتل        | 1.708          | 5            |                |          |                |

$$R^2 = 0.415, R = 0.644$$

تشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إندثار التكور بعد (٥٠٠٠) لفة على (نمرة الليكرا، شد الليكرا) وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها (نمرة الليكرا، شد الليكرا) في تأثيرها على التكور بعد (٥٠٠٠) لفة حيث بلغت قيمة ( $R^2 = 0.415$ ) يدل على أن

نمرة الليكرا، وشد الليكرا ٤١٪ من التباينات الكلية في التكور بعد (٥٠٠٠) لفة تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ٥٩٪ ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتبين من نتائج جدول (١٨) إلى ما يلى:


١. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين نمرة الليكرا في تأثيرها على التكور بعد (٥٠٠٠) لفة.
٢. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين شد الليكرا في تأثيرها على التكور بعد (٥٠٠٠) لفة.

جدول (١٩) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على

#### التكور بعد (٥٠٠٠) لفة

| المتغيرات    | المستويات | المتوسط | الانحراف المعياري | الترتيب |
|--------------|-----------|---------|-------------------|---------|
| نمرة الليكرا | (٢٠) دنير | 4.25    | 0.35              | ٢       |
|              | (٣٠) دنير | 4.75    | 1.06              | ١       |
| شد الليكرا   | (٤٠) دنير | 4.25    | 0.35              | ٢       |
|              | منخفض     | 4.33    | 0.29              | ١       |
|              | عالي      | 3.66    | 0.76              | ٢       |

\*خاصية موجبة (المتوسط الأعلى هو الأفضل)



شكل (٦) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على التكور بعد (٥٠٠٠) لفة


يتضح من جدول (١٩)، وشكل (٦) أن الشد المنخفض حق نتيجة أفضل من الشد المنخفض في مقاومة التكور مع جميع العينات، وتري الباحثان أن تفسير ذلك يمكن أن يرجع إلى أن الشد الواقع على خيوط الليكرا يضعف شعيرات الليكرا نتيجة للاحتكاك فيؤدي إلى تأثير سلبي على الخامدة نتيجة تمزق خيوط الليكرا المشدودة أثناء إجراء اختبار التكور، وهذا يتفق مع دراسة(محمد السيد، ٢٠١٣)، و(على حبوش، ٢٠١٤)، (غادة بركات، ويسرى محمد، ٢٠٢٠).

### **٣- نتائج تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:**


تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتها للغرض الوظيفي، لاختيار أنساب عوامل الدراسة (نمرة الليكرا، شد الليكرا) وذلك باستخدام أشكال الرادار RadarChart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث من خلال استخدام الخواص الآتية: (سمك القماش، وزن المتر المربع، قوة الأقمشة للانفجار، مقاومة الأقمشة للاستطالة غير المسترجعة(كفاءة المربع، قوة الأقمشة للهواء، مقاومة الأقمشة للتوكير)، وذلك بتحويل نتائج اجهاد الليكرا)، نفاذية الأقمشة للهواء، مقاومة الأقمشة للتوكير)، وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع سmek القماش، قوة الأقمشة للانفجار، نفاذية الأقمشة للهواء، مقاومة الأقمشة للتوكير والقيمة المقارنة الأصغر تكون الأفضل مع سmek القماش، وزن المتر المربع، مقاومة الأقمشة للاستطالة غير المسترجعة(كفاءة اجهاد الليكرا).

**جدول (٢٠) يوضح نتائج تقييم الجودة لاختبارات الأقمشة تحت البحث**


| الترتيب | معامل الجودة | الملاحة | المثالية | مقاومة الأفتشة | للتكسير | نقاء الهواء | استنطالة شد | اليكرا | قدرة الانفجار | وزن المتر | المربع | سمك القماش | شد اليكرا | نمرة اليكرا | رقم العينة |
|---------|--------------|---------|----------|----------------|---------|-------------|-------------|--------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|------------|
| 1       | 95.927       | 575.56  | 80.00    | 100            | 98.24   | 97.95       | 99.38       | 100    | منخفض         | 20        | 1      |            |           |             |            |
| 2       | 83.959       | 503.75  | 90.00    | 67.75          | 83.68   | 88.64       | 100         | 73.68  | عالي          |           | 2      |            |           |             |            |
| 3       | 79.875       | 479.25  | 90.00    | 55.33          | 100     | 92.25       | 83.33       | 58.33  | منخفض         |           | 3      |            |           |             |            |
| 5       | 70.702       | 424.21  | 60.00    | 44.29          | 83.89   | 98.62       | 85.56       | 51.85  | عالي          |           | 4      |            |           |             |            |
| 4       | 72.646       | 435.88  | 90.00    | 38.00          | 94.67   | 90.25       | 71.11       | 51.85  | منخفض         |           | 5      |            |           |             |            |
| 6       | 68.464       | 410.78  | 80.00    | 32.49          | 79.22   | 100         | 70.80       | 48.28  | عالي          |           | 6      |            |           |             |            |




شكل (٨) العينة رقم (٢) بمساحة مثالية (٥٠٣.٧٥) وبمعامل الجودة (٨٣.٩٥٩) (الترتيب: الثاني)




شكل (٧) العينة رقم (١) بمساحة مثالية (٥٧٥.٥٦) وبمعامل الجودة (٩٥.٩٢٧) (الترتيب: الأولي)




شكل (١٠) العينة رقم (٤) بمساحة مثالية (٤٢٤.٢١) وبمعامل الجودة (٧٠.٧٠٢) (الترتيب: الخامس)



شكل (٩) العينة رقم (٣) بمساحة مثالية (٤٧٩.٢٥) وبمعامل الجودة (٧٩.٨٧٥) (الترتيب: الثالث)



شكل (١٢) العينة رقم (٦) بمساحة مثالية (٤١٠.٧٨) وبمعامل الجودة (٦٨.٤٦) (الترتيب: السادس)



شكل (١١) العينة رقم (٥) بمساحة مثالية (٤٣٥.٨٨) وبمعامل الجودة (٧٢.٦٤٦) (الترتيب: الرابع)

### ملخص النتائج:

- يتضح من نتائج الجدول (٢٠) والأشكال (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) تقييم الجودة الكلية للأقمشة محل الدراسة ما يلي:-
- جاءت ترتيب العينات من الأفضل إلى الأسوأ من حيث خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المقاسة على التوالي كالتالي (٦، ٤، ٥، ٣، ١، ٢)
  - العينة رقم (١) حققت أعلى كفاءة من حيث خواص الأداء الوظيفي المقاسة، وذلك بمعامل جودة ٩٥.٩٢٧ % مما يعني أنها الأفضل من حيث التركيب البنائي بنمرة ليكرا ٢٠، ودرجة شد منخفض من حيث ملائمة الخواص الطبيعية، والميكانيكية لأقمشة الملابس الرياضية من حيث الوزن، السمك، كفاءة اجهاد الأقمشة، نفاذية الهواء، قوة الانفجار، ومقاومة الأقمشة للتکور.
  - بينما العينة رقم (٦) حققت أقل كفاءة من حيث خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المقاسة بأقل معامل جودة ٦٨.٤٦٤، وهذا يعني أنها الأسوأ بنمرة ليكرا ٤٠، ودرجة شد عالي، مما يتربّط عليه انخفاض أداء العينة في تحقيق متطلبات الأداء الوظيفي.
  - ومن خلال النتائج السابقة يمكن التوصل إلى استنتاج علاقة كفاءة خواص الأداء الوظيفي للأقمشة السنجل جيرسي المخلوطة/ليكرا للملابس الرياضية (التي شيرت الرياضي) بأنه كلما قلت نمرة، ودرجة شد الليكرا يعطي كفاءة أعلى في خواص الأداء الوظيفي أي أن العلاقة عكسية.

المراجع:

١. آمال يونس عبد الحميد (٢٠٠٣): تأثير معامل برم خيوط أقمشة التريكو وارتفاع الوبرة على بعض خواص الراحة لملابس الأطفال ، مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث، المجلد ١٥ ، العدد ٣، جامعة حلوان.
٢. إيناس حمدى عبد المقصود رزق (٢٠١٧): تأثير الأساليب التنفيذية المختلفة للتصميم الواحد على بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة تريكو جاكارد اللحمة، مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مجلد ٤ ، العدد ١ ، ٩٨-٧٩ .
٣. راوية علي علي عبد الباقي (٢٠١٨): تحسين خاصية مقاومة الإنفجار لأقمشة تريكو النساء باختلاف تراكيبيها البنائية، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، العدد ١٠ ، ٢٤٩ - ٢٦٢ .
٤. سعدية عمر خليل ابراهيم(٢٠٠٢) تأثير اختلاف نوع الخامة على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة. أو لا خواص الراحة، مجلة بحوث في الفنون، المجلد الرابع عشر، العدد ٣، ص ٤ - ٢٩ .
٥. شيرين سيد عشان (٢٠٢٠): تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسيجي على خواص الأداء الوظيفي للأقمشة بلوزات السيدات الصيفية، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية مجلد ١٩ ، العدد ٥، ص ٣٢٥-٣٤٥ .
٦. عزة علي أحمد خليفة، علاء عبدالفتاح عرفة بدر، أسماء جلال عبدالعزيز أبو راضي (٢٠٢٠): دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية وقابلية الحياكة لأقمشة المودال والميكروموdal ومقارنتها بالقطن، مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مجلد ٧ ، العدد ٤ ، ١٠١ - ١٢٤ .
٧. على محمد ماهر حبوش (٢٠١٤): دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأقمشة المحاكاة عرضياً القابلة للامتطاط، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الهندسة الميكانيكية، جامعة حلب.

٨. غادة عبد الله لطفي الخولي (٢٠٠٧): تحسين الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس المنتجة من نايلون، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
٩. غاده بركات، رشاد، يسرى رشاد. (٢٠٢٠): فاعلية خامة الليكرا المستخدمة في أقمشة القمصان في تحسين خواص الراحة الملبيبة، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، العدد ٤، مجلد (٥)، ص ٣١٧-٣٣١.
١٠. فيروز أبو الفتوح يونس الجمل، إيمان محمود الدعروني، حسام الدين محمد السيد (٢٠١٨): دراسة مقارنة بين نسب خلط الإسباندكس على الخامات والتركيب البنائي المختلفة لأقمشة تريكو اللحمة المنتجة للملابس الخارجية، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، العدد ١١، ٥٢٥ - ٥٣٨.
١١. فيروز أبوالفتوح يونس الجمل، هبه الله السيد أحمد أبو النجا (٢٠٢٠): تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة التريكو ثلاثة الأبعاد كأقمشة للمفروشات باستخدام المعالجة الحرارية. مجلة التربية النوعية والتكنولوجيا بحوث علمية وتطبيقية، مجلد ١٥، العدد ٦، ص ٣٦-٥٥.
١٢. محمد السيد محمد، شادية صلاح حسن، على السيد زلط، شيرين حسن حلمى (٢٠١٣): دراسة العلاقة بين نسبة المطاطية في الأقمشة وأبعاد الباترون، مجلة كلية التربية بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس، العدد ٢٦، مايو.
١٣. محمد جمال عبد الغفور، فيروز أبو الفتوح الجمل، غادة محمد محمد الصياد، مروة عادل أمين، (٢٠١٥): تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي على بعض الخواص الوظيفية لأقمشة السنجل جيري، مجلة بحوث التربية النوعية، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، العدد ٣٩، ص ٢٨٨ - ٣١٠.
١٤. محمد عبد الله الجمل، علي السيد زلط، نورا حسن إبراهيم، (٢٠١٠): دراسة تأثير اختلاف التركيب النسجية على بعض خواص الأداء الوظيفي لأقمشة التجيد، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، العدد ١٨، ص ٥٥٦ - ٥٨٩.

١٥. هيثم عبد الدايم محمود أحمد، (٢٠٢٠): تأثير نسبة إسباندكس على إنكماش الأقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط البولي أستر، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، العدد ١٩، ص ٧٣٠ - ٧٤٦.
١٦. وجدي ابراهيم أحمد الدجج، هبا عبد العزيز شلبي، راوية علي علي عبدالباقي، نسرين عبدالحميد على(٢٠٢٢): تأثير اختلاف عوامل التركيب البنائي على الخواص الوظيفية لاقمشة تريكو النساء، مجلة التراث والتصميم، الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، مجلد ٢، العدد ٩، ص ٣٣٧ - ٣٥٢.
17. Atalie, D., Tesinova, P., Tadesse, M. G., Ferede, E., Dulgheriu, I., & Loghin, E. (2021). Thermo-physiological comfort properties of sportswear with different combination of inner and outer layers. *Materials*, 14(22), 6863.
18. Eltahan, E. (2016), Effect of lycra percentages and loop length on the physical and mechanical properties of single jersey knitted fabrics. *Journal of Composites*,.
19. Meredith, R.(2004), Elastomeric Fibers. Wood head Publishing Limited.
20. Nilgun, O., and Subhash, A.,(2014) “Recent developments in textile materials and products used for active wear ”, *Electronic Journal of Textile Technologies*, 8(3), 68-83.
21. Özdemir, H.,(2017), Thermal Comfort Properties of Clothing Fabrics Woven With Polyester/Cotton Blend Yarns , *AUTEX Research Journal*. 17(2).
22. Prakash, C., and G. Ramakrishnan. (2014). Study of thermal properties of bamboo/cotton, blended single jersey knitted fabrics. *Arabian Journal for Science and Engineering* 39 (3)
23. SADEK, R.,( 2012), Effect of Lycra Extension Percent on Single Jersey Knitted Fabric Properties. *Journal of Engineered Fibers and Fabrics*, 7(2), 11-16

24. SENTHILKUMAR M.,( 2012), Effect of Spandex Input Tension, Spandex Linear Density and Cotton Yarn Loop Length on Dynamic Elastic Behavior of Cotton/Spandex Knitted Fabrics. JTATM, Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, 7(4), p.1-16.
25. Tezel S., Kavusturan Y.,( 2008), Experimental Investigation of Effects of Spandex Brand and Tightness Factor on Dimensional and Physical Properties of Cotton/Spandex Single Jersey Fabrics, *Textile Research Journal*, 78(11), p.966-976.
26. Uttam, D. (2013). Active sportswear fabrics. International Journal of IT, Engineering and Applied Sciences Research, 2(1), 34-40.
27. VOYCE J., (2005), Textiles in sport. *Woodhead publishing*. pp. 204-205
- ASTM D3776 / D3776M - 09a Standard Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric
  - A.S.T.M, D, 1777, (Standard Test Method for Thickness of Textile Materials).
  - A.S.T.M, Standard, D,3887/96, (Number Of Courses \CM).
  - A.S.T.M, Standard, D,3887/96, (Number Of Wales \CM).
  - ASTM D737 - Standard Test Method for Air Permeability of Textile Fabrics
  - (A.S.T.M, D3787) :Bursting Strength of Textile Fabrics2001
  - ASTMD 4964:1996 ,Tension / Elongation of Elastic Fabrics
  - BS 5811 Pilling resistance of fabric (ICI method)